

## ■標準塗装仕様

### コンクリート面

工 程	商 品 名	塗 回 数	色 相	混合比率 (重量比)	希積率 (重量比)	塗 装 方 法	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗 装 間 隔 (20℃)
素地調整	砂塵、セメント粉、ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後
下 塗 り	水性マイティー シーラーマルチ ※	1	薄いブルー	—	無希積	刷 毛 ローラー スプレー	0.10~0.12	3時間以上
中 塗 り	ルミノエコカラー スーパー 下白	1~2	白	—	0~10 ----- 10~20	刷 毛 ローラー スプレー	0.12~0.14	2時間以上
上 塗 り	ルミノエコカラー スーパー	2	各色	—	0~10 ----- 10~20	刷 毛 ローラー スプレー	0.11~0.13	2時間以上
クリヤー	ルミノエコカラー スーパー クリヤー	1	—	—	5~10 ----- 10~20	刷 毛 ローラー スプレー	0.10~0.13	2時間以上

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

※印は大日本塗料株式会社の製品です。



本社・大船工場 〒247 神奈川県鎌倉市台2-19-12  
-8550 TEL (0467) 43-2121(代) FAX (0467) 45-4708

東京営業所 〒247 神奈川県鎌倉市台2-19-12  
-8550 TEL (0467) 43-7755(代) FAX (0467) 43-3599

大阪営業所 〒554 大阪市此花区西九条6-1-124  
-0012 TEL (06) 6466-6710(代) FAX (06) 6466-1051