

蛍光塗装

適用部位：コンクリート面

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
0467(43)2121

仕上げの種類	蛍光塗装
塗装略号	-
素材の種類	コンクリート
旧塗膜の種類	-

ワンコートロイヒ

1.特長 ケレン後、下塗りに付着性、耐水性に優れ、しかも高隠ぺい性能を有する塗料用シンナー希釈のシーラー「ワンコートロイヒシーラー」を塗装し、上塗りに耐候性の優れた高視認性非水エマルジョン（NAD）蛍光塗料「ワンコートロイヒ」を使用した仕様

2. 塗装場所 現地

3. 使用材料一覧表

	塗料名	商品名	希釈シンナー
1	非水分散型アクリル樹脂塗料	ワンコートロイヒ シーラー	塗料用シンナー
2	非水分散型アクリル樹脂塗料	ワンコートロイヒ	塗料用シンナー
3	アクリル樹脂クリアー塗料	ワンコートロイヒ オーバーレイ	塗料用シンナー

4. 塗装仕様

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20)
素地調整	砂塵、セメント粉末、ゴミ、油脂分等の付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後 2時間以上
下塗り	ワンコートロイヒ シーラー	1	ホワイト	—	5~10	刷毛 ローラー	0.15~0.20	
上塗り	ワンコートロイヒ	1~2	各色	—	5~10	刷毛 ローラー	0.15~0.20	
クリアー	ワンコートロイヒ オーバーレイ	1	-	—	0~10	刷毛 ローラー	0.11~0.13	2時間以上

標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって増減することがあります。

5. 塗装上の要点

素地の乾燥に注意してください。

塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。

塗料の薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不足となりますので注意してください。

汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、使用塗料の控えを必ず取っておき同一塗料、同一塗装方法で補修塗装をしてください。

ワンコートシステム材料は必ず塗料用シンナーで希釈してください。

商品の使用に際してはカタログ、説明書などを参照ください。

6. 注意事項

塗装場所の気温や被塗物温度が5 以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。

外部の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時は塗装を避けてください。

塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。

施工後、一般に2~3週間以上表面アルカリ度がpH10.0以下含水率が10%以下になるまで乾燥してください。