

蛍光塗装（塗り替え）

適用部位：屋上ヘリサイン

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
Tel.0467(43)2121

仕上げの種類	蛍光塗装
塗装略号	—
素材の種類	コンクリート
旧塗膜の種類	—

ルミノヘリサイン

1. 塗装場所 現地

2. 使用材料一覧表

	塗料名	商品名	希釈シンナー
1	エポキシ樹脂系シーラー	マイティエポシーラー	エポニックスシンナーA
2	アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン	ルミノヘリサインシンナー
3	非黄変型アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン クリヤー	ルミノヘリサインシンナー

3. 塗装仕様

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/㎡/回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	1. 汚れ、脆弱な層等を適切な工具（ブラシやサンドペーパー等）を用いて除去する。 2. 活膜部はサンドペーパーを用いて入念に目粗し、塗り重ね塗膜の足掛かりを確保する。 3. 油脂等をシンナーにて入念に除去した後、ブラシ・ホウキ等を用いてゴミ、埃を取り除き清浄な面とする。							乾燥後
シーラー	マイティエポシーラー	1	白	主剤 70 硬化剤 30	5～10	刷毛 ローラー	0.10～0.12	16時間以上 7日以内
下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
上塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 上塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷毛 ローラー	0.13～0.15	16時間以上 7日以内※
クリヤー	ルミノヘリサイン クリヤー	1	—	主剤 75 硬化剤 25	0～10	刷毛 ローラー	0.12～0.13	24時間以上

注意：・塗装する際は必ず塗装前に密着試験を行って付着性をご確認してから塗装してください。

・素材または既設塗装面により付着性が良くない場合があります。

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

★印は大日本塗料株式会社の製品です。

※同一塗料を塗り重ねる場合は2時間（20℃）で塗装可能です。

但し中塗りとクリヤーの間隔は16時間（20℃）以上取って下さい。

4. 塗装上の要点

- ① 塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
- ② 塗料の薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不足となりますので注意してください。
- ③ 塗料の混合は重量比です。
- ④ 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、使用塗料の控えを必ず取っておき、同一塗料、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
☆商品の使用に際しては、カタログ、説明書などを参照ください。

5. 注意事項

- ① 塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ② 外部の塗装で降雨、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ③ 塗装時や、塗料の扱いは換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。