

適用部位：屋上ヘリサイン

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
Tel 0467(43)2121

仕上げの種類	蛍光塗装
塗装略号	—
素材の種類	折板（鉄板）
旧塗膜の種類	不明

ルミノヘリサイン

1. 塗装場所 現地

2. 使用材料一覧表

	塗料名	商品名	希釈シンナー
1	エポキシ樹脂系シーラー	マイティーエポシーラー ★	エポニックスシンナーA ★
2	アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン	ルミノヘリサインシンナー
3	非黄変型アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン クリヤー	ルミノヘリサインシンナー

3. 塗装仕様

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	1. さび等は電動工具・手工具で完全に除去する。 2. 旧塗膜をケレンする。 3. 付着したほこり、ゴミ等をウエスで拭き取る。 4. 油脂分はシンナーで拭き取る。							乾燥後
シーラー	マイティーエポシーラー	1	白	主剤 70 硬化剤 30	5~10	刷毛 ローラー	0.10~0.12	16時間以上 7日以内
下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0~10	刷毛 ローラー	0.13~0.15	2時間以上 7日以内
中塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0~10	刷毛 ローラー	0.13~0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0~10	刷毛 ローラー	0.13~0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 中塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0~10	刷毛 ローラー	0.13~0.15	16時間以上※ 7日以内
上塗り	ルミノヘリサイン クリヤー	1	—	主剤 75 硬化剤 25	0~10	刷毛 ローラー	0.12~0.13	24時間以上

注意：素材の上の旧塗膜により、下塗り塗料の種類が異なります。塗装前には必ず旧塗膜の調査及び
付着性試験を行ってください。

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって増減することがあります。

★印は大日本塗料株式会社の製品です。

※同一塗料を塗り重ねる場合は2時間（20℃）で塗装可能です。
但し中塗りとクリヤーの間隔は16時間（20℃）以上取って下さい。

4. 塗装上の要点

- ①塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
- ②塗料の薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不足となりますので注意してください。
- ③塗料の混合は重量比です。
☆商品の使用に際してはカタログ、説明書などを参照ください。

5. 注意事項

- ①塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、
塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ②外部の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ③塗装時や、塗料の扱いは換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。