

防滑塗装

適用部位：

仕上げの種類	防滑塗装
塗装略号	—
素材の種類	—
旧塗膜の種類	—

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
TEL0467(43)2121

グリップペイントNEO

1. 塗装場所 現地

2. 使用材料一覧表

	塗料名	商品名	希釈シンナー
1	アクリルシリコン樹脂塗料	グリップペイントNEO	—

3. 塗装仕様

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	コンクリートの場合：砂塵、セメント粉末、ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 金属の場合：1. サンドペーパーは#240以下で素面をよく目荒らしする。2. ゴミ、油脂分などの付着物をウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 無機物（タイル、御影石など）の場合：ゴミ、油脂分などの付着物をウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後
上塗り	グリップペイント NEO	1	透明	80：20	—	刷毛 ローラー	0.11～0.13	3時間以上

注意：・塗装する際は必ず塗装前に密着試験を行って付着性をご確認してから塗装してください。
 ・素材または既設塗装面により付着性が良くない場合があります。
 ◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

4. 塗装上の要点

- ① 軽歩行可能時間は塗装後3時間以上です。（20℃の場合）
- ② 塗装中及び養生中は床面の通風をよくしてください。
- ③ 塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
- ④ 塗料の混合は重量比です。
 ☆商品の使用に際しては、カタログ、説明書などを参照ください。

5. 注意事項

- ① 塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ② 外部の塗装で降雨、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ③ 塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
- ④ コンクリート施工後、一般に2～3週間以上、表面アルカリ度がpH10.0以下、含水率が10%以下になるまで乾燥してください。
- ⑤ 滑り止め仕様の為、一般的な塗料に比べて塗膜面が汚れやすくなっております。