


SH水性シーラー



シンロイヒの塗料の下塗りって他社製品ばかりで手配が面倒…
素材によってシーラーを使い分けるのが面倒…

そんな悩みを一気に解決！！

これからはこれ1つでOK！！



■特徴

- ・金属、プラスチック、木材、無機質素材などに対して付着が良い。
- ・水性なので使いやすく、環境にも優しい。
- ・様々なシンロイヒ製塗料のシーラーとして使える。

■容量

1 kg、4 kg、16 kg

■色相

ホワイト

■標準使用量

0.18~0.2 kg/m²



■適用下地




無機質素材

- ・コンクリート
- ・スレート
- ・ガラス
- ・御影石



金属

- ・ステンレス
- ・アルミ
- ・銅板



プラスチック

- ・アクリル
- ・硬質塩ビ
- ・ABS
- ・FRP
- ・PS



木材

- ・単板
- ・合板

※素材の種類によっては付着の弱い場合もあります。

■塗装基準

		SH水性シーラー
塗装方法		刷毛、ローラー
乾燥時間	指触	30分
(20℃)	半硬化	1時間
標準膜厚(μm)		30~40μm
希釈剤		水道水
希釈率(%)		0~3%
標準使用量(kg/㎡)		0.18~0.2kg/㎡

※被塗面の状態や気象条件により数値が異なる場合がございます。

■塗料性状

		SH水性シーラー
樹脂系		アクリル樹脂系
塗料区分		水系
容姿		一液性
色相		ホワイト
密度(20℃)		—
粘度(25℃)		—
加熱残分(%)		60±3%
危険物分類		非危険物

■上塗り可能塗料

		SH水性シーラー
ワンコートロイヒ	油性	○
SHサーフェーサー	油性	○
ロイヒカラーネオ	油性	○
スーパー夜光アクリル	油性	○
スーパー夜光LAG	油性	○
ビームライトエース	油性	○
テクアートカラー	水性	○
ルミノエコカラースーパー	水性	○
水性ルミライン	水性	○
ルミノグリップ	水性	○



■注意事項

- ① 塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ② 外部の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ③ 塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
- ④ コンクリート面への塗装時は、モルタル施工後、一般に3週間以上表面アルカリ度がpH10.0以下含水率が10%以下になるまで乾燥してください。

製造元

 **シンロイヒ株式会社**

〒247-8550 神奈川県鎌倉市台2-19-12 TEL 0467-43-7755
 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 TEL 06-6266-3160

お問い合わせは