

蓄光塗装

適用部位：

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
Tel. 0467(43)2121

仕上げの種類	アクリルウレタン樹脂塗料
塗装略号	-
素材の種類	鉄部
旧塗膜の種類	-

スーパー夜光ウレタンタイプ

1. 特長 素地調整後、付着性と防錆力をもつ変性エポキシ樹脂系カラーさび止め塗料「エポオール」を塗装し、上塗りに蓄光塗料「スーパー夜光 ウレタンタイプ」を使用した仕様

2. 塗装場所 現地

3. 使用材料一覧表

	塗 料 名	商 品 名	希釈シンナー
1	変性エポキシ樹脂系カラーさび止め塗料	エポオール ※	エポオールシンナー ※
2	アクリルウレタン樹脂塗料	Vトップ ※	Vトップシンナー ※
3	アクリルウレタン樹脂塗料	スーパー夜光 ウレタンタイプ	Vトップシンナー ※
4	アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノVトップ オーバーレイ	Vトップシンナー ※

4. 塗装仕様

工 程	商 品 名	塗 回数	色 相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗 装 方 法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗 装 間 隔 (20℃)
素地調整	1. さび等は電動工具・手工具で除去する。 2. ゴミ、水分などをウエスなどで除去しする。 3. 油脂分はシンナーでふき取る。							乾燥後
下塗り	エポオール	1	各色	主剤 85 硬化剤 15	0~5 20~30	刷毛 ローラー 吹き付け	0.14~0.18	16時間以上 7日以内
中塗り	Vトップ	1	白	主剤 80 硬化剤 20	5~10 30~40	刷毛 ローラー 吹き付け	0.10~0.13	16時間以上 48時間以内
上塗り	スーパー夜光 ウレタンタイプ	2	-	主剤 90 硬化剤 10	5~10 20~30	刷毛 ローラー 吹き付け	0.24~0.26	12時間以上 7日以内
クリヤー	ルミノVトップ オーバーレイ	1	-	主剤 80 硬化剤 20	0~5 10~20	刷毛 ローラー 吹き付け	0.12~0.13	12時間以上

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって増減することがあります。
※印は大日本塗料株式会社の製品です。

5. 塗装上の要点

- ①塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
- ②塗料の薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不足となりますので注意してください。
- ③塗料の混合は重量比です。
- ④スーパー夜光ウレタンを吹き付け塗装する場合は、1時間間隔で2回塗装してください。
- ⑤冬季気温が10℃以下で使用する場合はVトップ乾燥促進剤を3~5%添加してください。
☆商品の使用に際してはカタログ、説明書などを参照ください。

6. 注意事項

- ①塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ②外部の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ③塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。